

Fiche Technique

DAHLAR® MLF 52

Ruban fluorocarbone thermorétractable

■ DESCRIPTION

Le Dahlar® MLF 52 est un ruban de fluorocarbone thermorétractable modifié de haute élongation, éliminant les plis lors de sa pose et se démoulant de tous systèmes de résines. Le ruban n'est pas recouvert d'un agent démoulant car il possède des caractéristiques de démoulage naturelles.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Fluorocarbone
Couleur	Bleu
Retrait nominal (sens de la longueur) à 149 °C	20 %
Pression maximum exercée par le retrait (longueur)	9,3 MPa
Début du rétrécissement	32 °C
Fourchette de températures pour l'utilisation	93-232 °C
Temps approximatif pour atteindre le retrait maximum après l'exposition à la température	1 minutes
Durée de vie	18 mois from date of shipment when stored at 22 °C

■ DIMENSIONS

Epaisseur	Largeur	Longueur
0,002 pouce (50,8 µm)	0,75 pouce (1,90 cm)	100 yards (91,4 m)
0,002 pouce (50,8 µm)	1 pouce (2,54 cm)	100 yards (91,4 m)
0,002 pouce (50,8 µm)	1,25 pouces (3,17 cm)	100 yards (91,4 m)
0,002 pouce (50,8 µm)	2 pouces (5,08 cm)	100 yards (91,4 m)
0,002 pouce (50,8 µm)	2,5 pouces (6,35 cm)	100 yards (91,4 m)



■ REMARQUES

Autres tailles disponibles sur commande.

Dernière mise à jour : 2015-11-24

Nom du chapitre : [Produits divers](#)