

PCTFE

Oils 3 A & S

PROPRIETES GENERALES / GENERAL PROPERTIES		Valeurs typiques / Typical Values
Viscosité cinématique à 98,9°C / Kinematic viscosity at 98,9°C	mm ² /s	2,5 – 3,5
Acidité / Acid value	mg KOH/g	< 0,02
Point de congélation / Pour point	°C	- 45
Point d'ébullition / Boiling point (760 mm Hg)	°C	256
Tension de vapeur / Vapour pressure à / at 25°C à / at 50°C à / at 100°C à / at 150°C à / at 200°C	mm Hg	0,026 0,16 3,0 28 159
Coefficient de dilatation volumique / Volume expansion coefficient	°C-1.10 ⁴	8,6
Densité / Density à / at 20°C à / at 38°C à / at 71°C à / at 98,9°C		1,93 1,90 1,85 1,80
Tension superficielle / Surface tension	mN/m	28
Viscosité absolue / Absolute viscosity à / at 25°C à / at 37,8°C à / at 71,7°C à / at 98,9°C à / at 130°C	mPa.s	115 50 13 5,5 3,5
Viscosité cinématique / Kinematic viscosity à / at 25°C à / at 37,8°C à / at 71,7°C à / at 98,9°C à / at 98,9°C	mm ² /s	60 25 7 3 2
Viscosité Engler / Engler viscosity		0,1316 x viscosité cinématique / kinematic viscosity
Emballage-conditionnement / Packaging	Bidons de 1 et 10 kg / 1 and 10 kg cans	

The information contained in this document is based on trials carried out by our Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever can be accepted by Arkema with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.