

Fiche Information Produit

MAGICFIX

ADHESIF MULTI-USAGES

Révision N° 2 (26/03/13)

DESCRIPTION

MAGICFIX est un mastic-colle mono-composant, sans odeur, durcissant sous l'effet de l'humidité de l'air.

MAGICFIX ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone.

MAGICFIX adhère sur la plupart des matériaux¹ (métaux, verre, plastiques, caoutchoucs, bois...) sans primaire même en milieu humide.

MAGICFIX possède un tack initial très élevé permettant dans certains cas de ne pas brider les pièces.

MAGICFIX assure une fixation extra forte et une excellente tenue aux chocs et vibrations.

MAGICFIX résiste bien au vieillissement (ne jaunit pas) même en environnement agressif (intempéries, UV, ambiances salines...).

MAGICFIX peut être peint après complète polymérisation (compatibilité avec la plupart des peintures et vernis).

1/ Nous vous recommandons de tester préalablement les substrats avec le produit sélectionné dans les conditions d'utilisation.

DOMAINES D'UTILISATION

MAGICFIX est utilisé pour le collage et l'étanchéité dans la construction ferroviaire, la carrosserie industrielle, la construction navale, la réalisation de caravanes, camping-car, mobil-home...

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	Blanc
Température d'application	+5°C à +50°C
Temps de mise hors poussière	10 à 15 minutes
Polymérisation	env. 3 mm en 24 heures
Température d'utilisation	- 40°C à +90°C
Résistance à la traction	env. 3,3 Kg /cm ²
Allongement à la rupture	350%
Dureté Shore A	55

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

CONDITIONNEMENT

Cartouche 280ml

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Stockage à l'abri de l'humidité et à température ambiante.

Durée de vie : 12 mois

La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur la cartouche.

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 630**

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

ZI Nord • Allée des Petites Combes • F – 01700 BEYNOST

Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688

info@samaro.fr • www.samaro.fr

S.A.S au capital de 320 000 €

Siren 305 036 006 • APE 4671Z